

OROST★R®

Fiche Technique

Présentation :

- **OROST★R** est une peinture synthétique (Alkyde-uréthane) - finition à brillant élevé. **OROST★R** combine le bel aspect, la durabilité, la rétention du brillant, la teinte et la facilité d'application.

Destinations :

- **OROST★R** est destiné aux véhicules lourds et industries légères. Il peut résister à des ambiances modérément agressives quand il est appliqué sur des supports aciers apprêtés ou galvanisés apprêtés – **il est aussi idéal pour les finitions des meubles en bois durs ou résineux.**

Caractéristiques Physiques

Aspect :	Brillant élevé
Couleurs :	(Teintes de bases disponibles pour réaliser environ 100 couleurs selon formules de mélange fournies par: 
Supports :	Acier et bois apprêtés
Nombre de composants :	1 ou 2 (selon systèmes)
Séchage à 20°C et 70% d'humide relative :	Sec = 30 minutes
	Sur peinture = 2 ^{ème} couche après 6heures environ
Extrait sec (blanc)	En volume 47% - en poids = 63 ± 2%
Densité (blanc)	1,15
Epaisseur film sec	40 à 50µ
Nombre de couche	1 à 2
Pouvoir couvrant théorique	10m ² /litres

Le pouvoir couvrant est fonction de la qualité du primaire, de la rugosité, des différents supports, de la régularité des épaisseurs et des méthodes d'application

- Matériels d'application : Pistolet - brosse- rouleau
- Durée de vie en stockage : 2 ans

Sécurité :

- a) Faire circuler de l'air en continu durant l'application.

Pour les couleurs non comprises dans la liste des formules de mélange, notre laboratoire se chargera de les préparer à la demande dans les plus brefs délais.

Ce produit est comme tous les produits solvantés il est COMBUSTIBLE.

Eviter à ces produits tous contacts avec flamme et chaleur intense. En cas d'espace d'application confiné.

- b) Utiliser des masques protecteurs et un équipement Antidéflagrant.
c) Interdire flames- cigarettes- soudures.

En règle générale, il faut toujours observer sur les étiquettes les pictogrammes de sécurité- lire attentivement les fiches techniques et les données de sécurité.

- Ne pas ouvrir les conditionnements avec des outils pouvant provoquer des étincelles.
- Eviter le contact direct avec la peau et les yeux en utilisant des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité et en évitant les éclaboussures.
- Disposer d'une ventilation suffisante.
- Eviter l'accumulation d'électricité statique dans les transferts de mélange des 2 composants ou de la dilution, il conviendrait de connecter les 2 récipients électriquement à la terre, en évitant les récipients en plastiques.
- Employer des agitateurs pneumatiques pour homogénéiser les mélanges.
- Interdire toute opération à proximité entraînant une production d'étincelles, feu ou chaleur.
- Sécher immédiatement tout déversement avec de la terre ou du sable en éloignant rapidement les déchets dans des récipients adéquats.
- Laisser tous les emballages métalliques fermés après leur utilisation.
- Utiliser des chaussures résistantes aux agents chimiques et si possible être antistatiques.

Pour d'autres informations, consulter nos services techniques.

Produits Fabriqués par  sous licences étrangères